Barniz Exterior

DESCRIPCIÓN

Barniz uretanado exterior, transpirable a base de resinas alcídicas, protectores ultravileta y aditivos de primera calidad.

USOS

Barniz diseñado para decoración y protección de madera en exterior y en interior. Este barniz ofrece una protección elevada y una gran durabilidad por su gran resistencia a los rayos ultravioletas y por su transpirabilidad.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Madera

Aislar las imperfecciones como nudos o vetas resinosas, manchas de grasa o cera, etc., con un producto adecuado.

Lijar y eliminar el polvo antes de pintar.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Madera barnizada o pintada

Si la pintura o barniz está en buen estado, lijar suavemente para abrir poro y aplicar el Barniz Exterior.

Si la pintura o barniz está en mal estado, eliminar todas las capas hasta dejar el soporte limpio y actura como un soporte nuevo.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola directamente sobre la superficie a pintar.

Aplicar 2 ó 3 capas según la porosidad de la madera. Esperar unas 12 horas al repintado y lijar entre capas.

Para aplicación a pistola diluir con Disolvente Esmalte Sinteticos.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará Disolvente Esmalte Sinteticos.

CONSERVACIÓN

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	56,5 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 ºC)
Rendimiento	10-12 m²/litro por capa. Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.
Peso específico	0,91 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	47,43 ± 1,00 %

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.

Barniz Exterior

Sólidos en peso	54,97 ± 1,00 %
VOC	394,29 ± 2,00 gr/l. Valor límite Cat A/e (BA): 400 gr/l.
Secado	2 horas
Repintado	12 horas
Acabado	Brillo, Satinado y Mate.

SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 375 ml, 750 ml y 4l.

COLORES

Incoloro.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.